



# 738™ HOT 'N FAST™

Weld-On® 738™ es un cemento solvente de PVC transparente, de ultra baja emisión de COV, viscosidad media, secado muy rápido, para todas las clases y cédulas de tuberías y accesorios con ajuste de interferencia a través de 6" (160 mm) de diámetro, Cédula 80 a 4" (110 mm) de diámetro.

Aplicaciones de alta resistencia y secado rápido para su uso en tuberías y accesorios de PVC rígidos y flexibles, incluidos núcleos de espuma y carcasas de pozos. Permita un tiempo de curado más largo en condiciones húmedas o húmedas. Se puede utilizar sin imprimación en sistemas sin presión si los códigos locales lo permiten.

- Emisiones de COV ultra bajas. Cumple con la regla 1168/316A del SCAQMD.
- Rendimiento de alta resistencia. Cumple con ASTM D2564 y el Código Uniforme de Plomería. Certificado por NSF International e IAPMO.

### ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Tipo de tubería                | Todo el PVC rígido y flexible  |
| Usos del cemento               | Para condiciones húmedas y/o presurización rápida en césped y aplicaciones agrícolas             |
| Diámetro máximo                | 6" (160 mm)<br>4" (110 mm), Cédula 80  |
| Color                          | Transparente   |
| Tiempo de ajuste relativo      | Muy Rápido   |
| Viscosidad                     | Media  |
| Especificación de rendimiento  | ASTM D2564<br>Reglamento 1168/316A del SCAQMD<br>NSF/ANSI 14 y 61<br>Código Uniforme de Plomería |
| Brookfield Viscosidad          | Mínimo 500 cps   |
| Gravedad específica            | 0.9264 ± 0.04  |
| Emisiones de COV               | 423 g/L  |
| Vida útil                      | 3 años   |
| El crédito compatible con LEED | Se puede obtener por LEED® (Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental), Crédito IEQ 4.1            |



**⚠️ ADVERTENCIA:** Cáncer -www.P65Warnings.ca.gov

### PRECAUCIONES ESPECIALES

Los cementos solventes Weld-On nunca deben usarse en sistemas de tuberías de plástico que utilicen o estén siendo probados por aire comprimido o gases; incluyendo refuerzo de agua de aire. No utilizar junto con sistemas de ventilación de gases de combustión.

No utilice un hipoclorito de calcio granular seco como material desinfectante para la purificación del agua en sistemas de tuberías de agua potable. La introducción de gránulos o gránulos de hipoclorito de calcio con cementos solventes e imprimaciones (incluidos sus vapores) puede provocar una reacción química violenta si no se utiliza una solución acuosa. Es aconsejable purificar las líneas bombeando agua clorada al sistema de tuberías, esta solución no será volátil. Además, el hipoclorito de calcio granular seco no debe almacenarse ni usarse cerca de cementos solventes e imprimaciones.

Este producto está diseñado para ser utilizado por personas calificadas bajo su propio riesgo. Los instaladores deben verificar por sí mismos que pueden hacer uniones satisfactorias en condiciones variables. Las instrucciones detalladas sobre cómo hacer juntas cementadas con solvente están impresas en la etiqueta del contenedor. Se recomienda encarecidamente que el instalador revise las instrucciones suministradas por el fabricante de tuberías y accesorios.

**Consulte la Hoja de datos de seguridad actual para obtener información adicional sobre primeros auxilios, almacenamiento, manipulación, transporte y eliminación de precauciones de seguridad.**

**Consulte el sitio web para ver los Términos y condiciones completos.**



IPS Corporation  
455 W. Victoria St.,  
Compton, CA 90220  
(800) 888-8312  
www.weldon.com